

<b>SANCO DUR SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 T</b>	<b>TVG</b> DIN EN 1863-2	<b>CE</b> 2010
---	-----------------------------	-------------------

**Basisglas:** SILVERSTAR COMBI Neutral 51/26 T

<b>Eigenschaften von SANCO DUR:</b>	<b>3mm</b>	<b>4mm</b>	<b>5mm</b>	<b>6mm</b>	<b>8mm</b>	<b>10mm</b>	<b>12mm</b>	<b>15mm</b>	<b>19mm</b>
Feuerwiderstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Brandverhalten	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von aussen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durchschusshemmung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sprengwirkungshemmung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Einbruchhemmung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pendelschlagwiderstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede (°K)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten (mm)	3	4	5	6	8	10	12	15	19
Luftschalldämmung (db)	28 (-1,-4)	29 (-2,-3)	30 (-1,-2)	31 (-2,-3)	32 (-2,-3)	33 (-2,-3)	34 (0,-2)	NPD	NPD
Thermische Eigenschaften (W/m2K)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Strahlungsphysikalische Eigenschaften (EN 410)									
Lichttransmission: $\tau_v$	56	56	56	56	56	55	55	54	54
Lichtreflexion beschichtete/unbeschichtete Seite: $\rho_v, \rho'_v$	15/13	15/13	15/13	15/13	15/13	15/13	15/13	15/13	15/12
Energietransmission: $t_e$	28	28	28	28	27	27	27	26	25
Energierreflexion beschichtete/ unbeschichtete Seite: $\rho_e, \rho'_e$	47/38	47/37	47/35	47/34	47/31	47/29	47/26	47/24	47/21

NPD = no performance determined = keine Leistung bestimmt