

Nr.	Beschreibung
-----	--------------

Zweischeiben – Wärme- und Sonnenschutzisoliertes SANCO SILVERSTAR COMBI Neutral 70/40

Allgemeiner Glasaufbau

Mehrscheiben-Isoliertes, bestehend aus einer Scheibe EUROFLOAT mit SILVERSTAR COMBI Neutral 70/40 Beschichtung auf Pos. 2, Abstandhalter Silikonmatrix ACSplus schwarz, im RAA-Verfahren maschinell appliziert mit drei Dichtungsebenen, einer Scheibe EUROFLOAT, farbneutral in Ansicht und Durchsicht, wie bemustert.

Technische Werte für Glasaufbau

6: / 16 AR / 4

Gesamtstärke ca. 26mm

Andere Aufbauten ergeben abweichende technische Werte

Wärmedurchgangskoeffizient (EN 673)	U _g	=	1,1	W/m ² K
Lichttransmission (EN 410)	LT	=	72	%
Gesamtenergiedurchlassgrad (EN 410)	g	=	42	%
Lichtreflexion außen (DIN EN 410)	LR _a	=	12	%

Ergänzende Hinweise

Verglasungen entsprechend der Einbausituation.
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.
Bei erhöhten thermischen oder mechanischen Belastungen Einzelscheiben vorspannen.
Erforderliche Versuche, Gutachten und Nachweise für eine ZiE sind durch den AN zu erbringen und einzukalkulieren.
Produktionstechnische Anforderungen berücksichtigen.
Verglasungsrichtlinien der Systemhersteller beachten.
Farbunterschiede in der Außenansicht und Durchsicht bei zusammenwirkenden Ansichten aufgrund unterschiedlicher Glasdicken, Schichtpositionen vermeiden.

Ansprechpartner

Glas Trösch Beratungs-GmbH
Peter Kiewat
Benzstraße 13
89079 Ulm-Donautal
Tel 0731 / 40 96 – 196
Fax 0731 / 40 96 – 190
Email p.kiewat@glastroesch.de